



## PRIMAIRE BETON KEMIPOX

Primaire époxy à deux composants, sans solvant, à base de résines époxydes modifiées, permettant l'adhérence de revêtements sur support béton, même humides.

### Domaines d'application

KEMIPOX s'utilise comme primaire sur supports béton (même humides) pour : sols, carrelage, cuvelage en contre pression, réservoirs béton (rénovation)

### Caractéristiques

<b>Nature chimique</b>	Résine (primaire) époxy à 2 composants	<b>Ratio du mélange</b>	Comp. A / Comp. B = 100 / 16.8 en pondéral
<b>Composition</b>	Composant A – époxy : Liquide visqueux grisâtre Composant B – amine : Liquide jaunâtre transparent	<b>Densité (à 20°C)</b>	Mélange A+B : 1.4 g / ml (DIN 53217 / EN ISO 2811)
<b>Sans solvant</b>	Extrait sec 100 % (ISO 1515)	<b>Point éclair du mélange</b>	> 100°C

### Avantages

**Adhérence améliorée sur support béton, même humide**      **Sans solvant**      **Facilité d'application**

Possibilité de charger le primaire avec du sable sec pour créer des mortiers époxydiques et effectuer des ragréages, combler des trous ou réaliser les congés etc..

### Propriétés

Adhérence sur béton		<b>3.5 MPa</b> (rupture dans le béton) (NF EN 1542)	
DPU	<b>30 min</b> (500g à 20°C)	Film plus autolissant (400g/m <sup>2</sup> )	<b>15 min</b>
Film hors poussière	<b>90 min</b>	Film sec au toucher	<b>2 heures</b>

### Mise en œuvre

<b>Application</b>	Sur béton neuf de plus de 21 jours ou ancien (rénovation), exempt de produit de cure, graisse ou autres agents polluants, décapage du support par traitement mécanique ou chimique. <b>Application au rouleau : 250 à 300g/m<sup>2</sup> suivant l'état du support.</b> Dans le cas d'un support fermé, diluer le primaire avec du MEK, à raison de 5 à 7.5 % du poids total. <b>Après l'application, sabler le primaire à refus avec silice calibrée 0.4/0.8</b> Possibilité de charger le primaire avec du sable sec pour créer des mortiers époxydiques et effectuer des ragréages, combler des trous ou réaliser les congés etc.
--------------------	--

<b>Température d'application</b>	12°C min. / 50°C max.
----------------------------------	-----------------------

<b>Durée Pratique d'Utilisation</b>	Température	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
	DPU	~ 40 minutes	~ 30 minutes	~10 minutes
La D P U diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparé augmentent.				

<b>Délai de recouvrement</b>	Pour une application du SOUPLETHANE sur le KEMIPOX			
	Température	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
	Mini	24 heures	12 heures	8 heures
	Maxi	4 jours	2 jours	1 jour

Ces données ne sont qu'indicatives car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative notamment).

**Nettoyage des outils** : Les outils se nettoient avec de l'acétone ou du MEK immédiatement après l'emploi. A l'état durci, le produit ne peut être éliminé que par voie mécanique.

### Stockage

<b>Conditionnement</b>	<b>En kits</b>
<b>10 kg</b>	<b>1 seau Comp. A : 8.6kg + 1 seau Comp. B : 1.4 kg</b>

À compter de sa date de fabrication et dans son emballage d'origine non ouvert, sous abri à température entre 8°C et 20°C dans un endroit frais et ventilé (hors gel). Le stockage à basse température peut provoquer la cristallisation du Composant A.  
Conservation : 12 mois